

HAW-H22

TM-HAW-H22-07/06

Technisches Merkblatt

Allgemeine Beschreibung

HAW-H-22 ist eine graphitgefüllte Hartgummierung auf der Basis von Isoprenkautschuk (IR) die im Autoklav vulkanisiert wird. Je nach Anforderung kann die Schichtdicke der Gummibahn 3-6 mm betragen.

Hervorzuheben ist der hohe Diffusionswiderstand.

Haupteinsatzgebiete

Auskleidungen von Reaktions- und Prozessbehältern, besonders Rohrbündelwärmetauscher und Edelstahl-auskleidungen, die bei Temperaturen bis zu 125 °C betrieben werden.

Einsatzbereiche

HAW H-22 wird zum Schutz chemikalienbelasteter Stahlbauteile eingesetzt.

Resistent gegen:

- + alkalische und saure Medien mit Anteilen an organischen Lösemitteln

Physikalische Materialkennndaten

Materialeigenschaft	Einheit	Wert	Normen
Härte	Shore D	78 ± 5	DIN 53505
Dichte	g/cm ³	1,40 ± 0,02	DIN EN ISO 1183
Reißfestigkeit ^{*)}	MPa	≥ 20	DIN 53504
Reißdehnung ^{*)}	%	> 1	DIN 53504
Abreißfestigkeit	MPa	≥ 6	DIN EN ISO 4624
Max. Einsatztemperatur	°C	125	
Prüfspannung	HAW-H22 ist elektrisch nicht prüfbar		

^{*)}Die Werte wurden an 4 mm dicken Gummiprüfproben ermittelt

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Produktkenntnisse und sollen allgemein über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Im Hinblick auf die Unterschiedlichkeit der möglichen Anwendungen sind die Angaben nur als allgemeine Informationen zu verstehen, die keine bestimmten Eigenschaften der Produkte für jeden konkreten Einsatzfall garantieren. Im Auftragsfall sind daher die für den Anwendungsfall erforderlichen Eigenschaften konkret bei uns abzufragen. Unser technischer Service wird auf Anfrage dann umgehend ein Eigenschaftsprofil für den konkreten Anwendungszweck mitteilen.

HAW Linings GmbH

Werkstraße 30 – 33, D-31167 Bockenem

Tel.: +49 (0) 5067 990 0 / Fax.: +49 (0) 5067 990 2772 / www.haw-linings.com

TM-HAW-H22.doc