HAW-C21

Produktinformation

Haupteinsatzbereiche **Bornumharzreparaturen**

Beschreibung Reparaturkitt für BORNUMHARZ 6101

HAWOFERRAN R21 ist ein Zweikomponenten- Kunstharzkitt aus modifiziertem Phenolresol mit niedrigem Schadstoffgehalt und einem Füllstoff auf Kohlenstoffbasis.

Anwendungsgebiet

HAWOFERRAN R21 ist für kleinere Reparaturen der Phenolharzauskleidung BORNUMHARZ 6101 geeignet.

Temperaturbereich	- 15 °C bis + 120 °C	in Abhängigkeit vom Medium	
Farbe	grau		
Dichte	1,45 ± 0,02 g/cm³		DIN 53 479
Härte	78 ± 5	Shore D	DIN 53 505
Reißfestigkeit	> 20	N/mm²	DIN EN ISO 527 Schulterstab S2
Reißdehnung	> 0,2	%	DIN EN ISO 527 Schulterstab S2

Haftfestigkeit auf Stahl entfällt
(wird entweder auf BORNUMHARZ 6101 oder HAW-C28 aufgetragen)

Prüfspannung nicht prüfbar

Die vorstehenden Werte wurden an vulkanisierten Proben ermittelt und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Sie dienen der Information der Kunden von HAW Linings GmbH und sind unverbindlich. Etwaige Änderungen aufgrund neuerer Erkenntnisse behalten wir uns vor.